

FICHA TÉCNICA GRÁNULO DE CAUCHO RECICLADO G3

Producido por reciclaje de neumáticos fuera de uso en la región de Magallanes y Antártica Chilena

	COMPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN
	Caucho reciclado	Caucho estireno - butadieno
	Granulometría (mallaje)	2,380mm / 8 mesh / 0,0937 pulgadas
	Caucho natural	30% - 40%
	Material ferroso	<0.5% para caucho de granulometría entre 2mm a 3mm
	Material textil	<0.5% para caucho de granulometría entre 2mm a 3mm

PRINCIPALES USOS

- Sistemas de piso de caucho continuo
- Canchas de césped sintético
- Elementos moldeados de caucho
- Mezclas asfálticas y soluciones viales
- Materia prima palmetas de caucho.



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Gránulo sólido $\geq 2\text{mm}$ $< 3\text{mm}$
Color	Negro
Olor	Inoloro
Solubilidad en agua	Insoluble
Auto inflamabilidad	Más de 285°C
Explosividad	No explosivo

PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg / Maxisacos 250 Kg

Tratamientos de Líquidos y Sólidos Magallanes SpA

Casa matriz: Los Cisnes lote 16-1B, Comuna de San Gregorio

Contacto: +56985025359 / Voyarzun@tlsmagallanes.cl

www.tlsmagallanes.cl